

GUMMTILE

Caratteristiche Characteristics	Norma Standard	Unità di misura Unit	Requisiti Requirements	Bollo	Unito	Coriandolo
Spessore Thickness		mm		Standard 2,7+0,5 bollo Plus 4,0+0,5 bollo Gradino 2,7	3	2
Durezza Hardness	ISO 7619	Shore A	≥ 75	90	85	90
Impronta residua Residual indentation	EN 433	mm	≤ 0,15 ≤ 0,20 ≤ 0,25	0,08 Standard 0,12 Plus	0,08	0,05
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	ISO 4649 (Met. A - 5N)	mm ³	≤ 250	160	165	150
Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN 434	%	± 0,40 max	± 0,30	± 0,30	± 0,30
Flessibilità Flexibility	EN 435 Met. A (Ø 20 mm)		Nessuna fessurazione No fissuring	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Solidità del colore alla luce artificiale Colour fastness to artificial light	ISO 105-B02 Met. 3	Grado Degree	≥ 6 scala del blu ≥ 3 scala dei grigi ≥ 6 blue scale ≥ 3 grey scale	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Effetto bruciatura sigaretta Cigarette burn effect	EN 1399	Rating	met. A ≥ 4 met. B ≥ 3	Conforme Comply	Conforme Comply	Conforme Comply
Reazione al fuoco Reaction to fire	EN 13501-1	Classe Class		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 13893	Classe Class	≥ 0,30 (DS)	≥ 0,30	≥ 0,30	≥ 0,30
Resistenza alle macchie Stain resistance	EN 423			Resistente Resistant	Resistente Resistant	Resistente Resistant
Carica elettrostatica da calpestio Electrostatic charge	EN 1815	kV		≤ 2	≤ 2	≤ 2
Riduzione del rumore da calpestio Reduction of impact noise	ISO 10140-3	dB	fino a up to	8 Standard 10 Plus	10	6
Effetto sedia a rotelle Castor chairs	EN 425			Adatto con ruote tipo W Suitable for W castors	Adatto con ruote tipo W Suitable for W castors	Adatto con ruote tipo W Suitable for W castors



Il produttore si riserva il diritto di apporre delle modifiche alle caratteristiche del prodotto senza previa comunicazione.
The manufacturer reserves the right to make changes to the product specifications without prior notice.